

Base - Béton ciré Réf : B-BC-210

Description :

Le BASE BÉTON CIRÉ est une poudre base ciment qui doit être mélangé avec le liant polymère P-BC-215. Il constitue le primaire d'accroche pour le système SD Béton Ciré et Revêt Color.

Domaines d'applications :

- Zone de passage piéton : surfaces privatives et publiques.
- Zone de trafic routier : surface urbaine, parc d'attraction, centre commercial, plage de piscine...
- Locaux humides : douche, cuisine, plan de travail, hammam.

Conditionnement :

Seau de 5 et 25 kg.

Consommation :

500 g /m² environ.

Propriétés :

- Constitue le primaire d'accroche et la 1^{ère} couche du SD Béton Ciré et Revêt Color
- Grande résistance mécanique
- Fort pouvoir d'adhérence sur de nombreux supports
- Très résistant à l'abrasion

Mode d'emploi :

- Verser 1 part de liquide POLYMERE pour 2 parts de poudre BASE BC +/- 5 %, puis malaxer.
- Humidifier légèrement le support avec de l'eau à l'aide d'un pulvérisateur et répartir à la frange microfibre.
- Appliquer le mélange BASE BC en fine couche à la lisseuse ou à la raclette à manche.
- Laisser sécher 2 à 3 heures à 20° C.
- Poncer avec un papier de verre grain 60 à la mono brosse et à la main dans les angles.
- Aspirer les poussières.
- Puis procéder à la couche de finition (voir tutoriel)

Précautions d'emplois :

- Température d'application entre 10 et 30°C.
- Ne pas appliquer par vent violent ou plein ensoleillement en extérieur
- Nettoyage des outils à l'eau, dès la fin d'utilisation.
- Utiliser les équipements habituels de protection : gants, lunettes, masque, vêtements adaptés...

Stockage :

Le Base Béton Ciré doit être conservé dans son emballage d'origine, fermé et à l'abri des intempéries. Son délai d'utilisation est de 12 mois.

Informations techniques :

Aspect : poudre

Couleur : blanc

STAMP DIFFUSION

PRODUITS – OUTILLAGE – FORMATION

Quartier les Emplaniers – 13920 ST MITRE LES REMPARTS

Tél : 04 42 74 15 18 / <https://www.stamp-diffusion.com>

Les données techniques et les instructions d'utilisation sont le résultat de notre expérience et ne libèrent pas le consommateur de l'examen et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Stamp Diffusion décline toute responsabilité en cas de non-respect des présentes consignes.